

Opis Produktu

Zewnątrza hybrydowa farba kryjąca najwyższej jakości na bazie spoiw alkilowych i akrylowych.

Hybrydowe spoiwa gwarantują przyczepność farby olejnej i wytrzymałość farby akrylowej. Chroni i upiększa barwione, nowe lub wcześniej malowane drewno na zewnątrz przed działaniem brudu, warunków atmosferycznych. Zalecana do drewna, płotów oraz mebli na zewnątrz.

Zalety

- Możliwość czyszczenia wodą
- Głęboka penetracja struktury drewna
- Spoiwo ze 100% akrylem dla długotrwałej trwałości
- Zaprojektowana, aby chronić przed działaniem promieni UV i powstawaniem pleśni
- Zapewnia ochronę przeciw warunkom atmosferycznym, pęknięciom
- Kryje kolor drewna, natomiast pozostawia widoczny rysunek słoju drewna
- Zawiera wosk chroniący drewno przed działaniem wody oraz zwiększający jego wytrzymałość

Parametry

Przeznaczenie

Zewnątrzne

Zastosowanie

Schody, płoty, siding, drzwi, meble, altany, drewniane elementy wykończeniowe domu.

Powierzchnie

Nowe, wcześniej malowane lub barwione drewno: sosna, cedr, wcześniej impregnowane drewno i materiały kompozytowe, które były wystawione na działanie czynników atmosferycznych przez rok lub dłużej. Ważne jest, aby właściwie przygotować powierzchnię przed zastosowaniem produktu.

Uwagi

Produktu nie należy stosować z wodorozcieńczalnymi półtransparentnymi barwnikami zawierającymi wosk. Niezalecany na połyskliwe i gładkie powierzchnie. Niezalecany do powierzchni, które stoją w wodzie. Nie mieszać z innymi farbami i rozpuszczalnikami.

Właściwości

Forma fizyczna:

Płyn

Jakość:

Pierwsza

Przezroczystość:

Kryjąca

Stopień połysku:

Satynowy

Połysk:

Połysk w 60°: 5 do 10%

Połysk w 85°: n/d

Skład:

- Spoiwo: mieszanina Alkid i 100% Akryl

Rozcieńczalnik:

Woda

Wydajność:

Od 30 do 40m² z 3.47L
Wydajność może się zmieniać w zależności od porowatości powierzchni.

Czas schnięcia

- Sucha w dotyku: 1-2 godzin
- Kolejna warstwa: 6-8 godzin w przypadku powierzchni pionowych
- 12-24 godzin przy powierzchniach płaskich
- Powierzchnie płaskie: 48 godzin przed normalnym użytkowaniem i 5-7 dni przed wnoszeniem mebli
- Mycie powierzchni po 14 dniach

Gęstość*

1,27±0.02 g/ml

Ciała stałe w objętości*

34.4 ± 1%

Kolorystyka oraz barwienie

Może być stosowany w czystej formie lub może być barwiony na 48 kolorów zgodnie z kolorystyką karty PARA TIMBERCARE. Przed aplikacją produktu zalecane jest wykonanie próby na tym samym kawałku drewna w celu sprawdzenia otrzymanej kolorystyki. Należy nakładać tą samą ilość warstw, która została określona w karcie technicznej.

Przygotowanie powierzchni

Przygotowanie powierzchni jest bardzo ważne. Większość problemów przypisywanych powłokom jest spowodowane niewłaściwym przygotowaniem powierzchni. Powierzchnie muszą być czyste, twarde, nie zawierać kurzu, brudu, oleju, sadzy, wosku, pleśni, kredy, patyny, nie mogą się łuszczyć, itd. Aby odpowiednio przygotować powierzchnię, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

- Wyczyść powierzchnię. Występującego grzyba lub pleśń usunąć właściwym środkiem chemicznym. Jeśli drewno wydzieli żywicę, zdrap jej nadmiar i wyczyść powierzchnię alkoholem lub rozcieńczalnikiem do farb.
- Zeskrob luźne lub słabo przylegające fragmenty oraz powierzchnie pomalowane produktami wodoodpornymi zawierającymi wosk.
- Pionowe powierzchnie przetrzyj papierem ściernym o gradacji 60 – 80. Powierzchnie płaskie przetrzyj papierem ściernym o gradacji 100-120. Szlifuj w kierunku słoju drewna. Odkurz całą powierzchnię. Szlifowanie powoduje lepsze wsiąkanie produktu w drewno. Środki ostrożności: prace takie jak szlifowanie mogą powodować powstawanie pyłu. Jeśli to możliwe używaj metody szlifowania na mokro. W trakcie szlifowania należy nosić maskę ochronną.
- Wypełnij dziury i pęknięcia masą wypełniającą odpowiednią do naprawianej powierzchni.
- Surowe drewno i sęki przetrzyj rozcieńczalnikiem.
- Podkład nie jest wymagany. Przed nałożeniem produktu zakryj miejsca, których nie chcesz zniszczyć.

Aplikacja

- To jest produkt gotowy do użycia i nie powinien być rozcieńczany.
- Po opadach deszczu lub czyszczeniu na mokro odczekaj 48 godzin przed aplikacją produktu. Drewno musi mieć wilgotność 12 – 16%.
- Dokładnie wymieszaj produkt przed i podczas aplikacji.
- Używaj wyłącznie czystych narzędzi.
- Nakładaj produkt wzdłuż włókien drewna. Jeśli nakładasz produkt za pomocą wałka, natychmiast przetrzyj miejsce pędzlem. Aby uniknąć nachodzenia warstw na siebie, maluj małe fragmenty. Zalecane jest nasycenie brzegów desek

Temperatura zapłonu*

Nie dotyczy

Łatwopalność

Niepalny

Certyfikacja*

VOC <150g/L zgodnie z kanadyjskimi normami VOC

Zalecenia

Warunki dotyczące aplikacji

- Optymalna temperatura 15°C do 25 °C
- Wilgotność względna: optymalna 40 do 60%.
- Nie nanosić w pełnym słońcu, na nagrzane powierzchnie lub podczas wietrznej, wilgotnej pogody.

**Zob. „Informacje Dodatkowe” poniżej.

Narzędzia

- Pędzel: włosie nylonowo-poliestrowe
- Wałek: 5 – 10 mm
- Pistolet natryskowy – użyj końcówki 0,015 – 0,019in

Czyszczenie narzędzi

Należy myć narzędzia i ręce letnią wodą i mydłem. Może być konieczne opłukanie ich spirytusem mineralnym.

Użytkowanie powierzchni

Co 2 – 4 lata należy nałożyć 2 warstwy w zależności od zastosowania i lokalizacji. Co roku należy obserwować malowaną powierzchnię w celu dokonania inspekcji.

Przechowywanie i transport

Należy przechowywać produkt w chłodnym, suchym i dobrze przewietrzonym miejscu. Należy unikać temperatur minusowych. Czas zachowania właściwości produktu wynosi około 5 lat na szczelnie zamknięte opakowanie.

produktem. Nałóż dwie warstwy w celu uzyskania optymalnych rezultatów i przestrzegaj czasów schnięcia międzywarstwami. Jeżeli druga warstwa nie zostanie nałożona w przeciągu 5 dni proszę zetrzeć delikatnie powierzchnię papierem ściernym 150-180 przed zastosowaniem 2 warstw.

- Pozwól powierzchni całkowicie wyschnąć przed wchodzeniem na nią. Czas schnięcia może się wydłużyć w przypadku opadów deszczu, wysokiej wilgotności i niskich temperatur.
- Oczekaj 48 godzin przed rozpoczęciem normalnego użytkowania powierzchni;
5 -7 dni przed ponownym wniesieniu mebli;
14 dni przed myciem powierzchni.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat metod aplikacji, odwiedź stronę www.para.pl.

UWAGI:

PARA gwarantuje najwyższą, jakość swoich produktów. Są one zgodne z opisem zawartym w karcie charakterystyki oraz na etykietach. Stosowanie produktu i warunki nawierzchniowe pozostają poza kontrolą producenta. Zatem ewentualna odpowiedzialność jest ograniczona tylko do wymiany produktu. Robocizna i związane z nią koszty nie są uwzględniane.

Utylizacja

Skontaktuj się z władzami miejskimi w celu utylizacji resztek produktu.

Środki bezpieczeństwa

Zob. kartę charakterystyki produktu, aby uzyskać pełne informacje bezpieczeństwa. Produkt może podrażnić oczy. Należy unikać kontaktu z oczami. Należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Należy zapewnić dobrą wentylację.

PIERWSZA	POMOC
-----------------	--------------

Zawiera niewielkie ilości surfaktantów niejonowych. W przypadku kontaktu z oczami, należy obficie opłukać pod bieżącą wodą. W przypadku połknięcia, należy niezwłocznie zadzwonić do ośrodka zatruc lub wezwać lekarza.

****Informacje dodatkowe:**

W celu uzyskania optymalnych rezultatów farbę należy nakładać pędzlem, aby uzyskać jednolity wygląd. UWAGA: Aby uzyskać jednolitą strukturę, kończ malowanie na brzegu desek. Produkt niezalecany na połyskliwe powierzchnie lub wcześniej malowane produktami zawierającymi wosk. Produkt może być niekompatybilny z innymi farbami zawierającymi wosk. Dla optymalnej przyczepności i wydajności, należy przestrzegać zalecanej wilgotności w momencie malowania i po upływie 5 godzin od zakończenia malowania. Nie nakładać produktu podczas opadów deszczu i przy występowaniu rosy w ciągu 24 godzin od aplikacji.